

## PREDISTEGNUTA RUČNA STREČ FOLIJA

### Opis

Streč folija napravljena je da zadovolji najrazličitije potrebe, bilo da se radi o snazi, zaštiti ili pouzdanosti. Danas je to najčešće korišćena ambalaža za pakovanje proizvoda u magacinima.

### Karakteristike

- Visoka transparentnost
- Lepljivost sa unutrašnje strane
- Presavijene ivice



<b>NAZIV PROIZVODA</b>	predistegnuta ručna streč folija	
<b>TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MATERIJALA</b>		
Vrsta folije	predistegnuta	
Materijal	politeilen	
Vrsta materijala	LLDPE (linerani polietilen niske gustine)	
Boja	transparentna	
Aditivi	/	
<b>SVOJSTVA KORIŠĆENOG POLIMERA</b>		
Indeks tečenja (g/10min,190°C/2,16kg) ISO 1133	3,0	
Gustina (g/cm <sup>3</sup> ) ISO 1183	0,918	
Temperatura omekšavanja po Vicatu (°C) ASTM 1525	99	
<b>SVOJSTVA FOLIJE</b>		
Granica razvlačenja (MPa) ASTM D882	MD	45
	TD	/
Sila istezanja pri kidanju (MPa) ASTM D882	MD	35
	TD	/
Istezanje pri kidanju (%) ASTM D882	MD	60–65
	TD	/
Otpornost na probojnost (g) ISO 7765-1	90	
Širina (mm)	420 (tolerancija ± 2%)	
Debljina (µm)	7 (tolerancija ± 1µm)	
Dužina folije na rolni (m)	600 (tolerancija ± 2%)	

**Rok upotrebe:** šest meseci od datuma proizvodnje pri pravilnom skladištenju.

**Način transporta:** čvrstim pakovanjem paleta streč folijom ne dozvoljava se oštećenje folije pri transportu.

**Način skladištenja:** u zatvorenom prostoru na temperaturi od 10°C do 30°C (sobnoj temperaturi).